

**VINTAGE**

1	DESCRIZIONE
	Mosaico di smalto, costituito da tessere 25x25 mm, spessore 4 mm, che presentano intenzionali irregolarità: bordi non lineari, colore sfumato, superficie volutamente imperfetta.

2	UTILIZZI	
A	RIVESTIMENTO INTERNO	parete e soffitto in genere, per edilizia residenziale e pubblica
B	PAVIMENTO	traffico leggero (ambienti residenziali privati)
C	- RIVESTIMENTO ESTERNO (Parete) - PISCINE - AMBIENTI AD ELEVATA UMIDITA' (doccia, bagno turco, biosauna, etc..)	adatto a tutti gli utilizzi elencati

3	MISURE E PESI	
	Formato	25x25 mm
	Supporto	carta
	Dimensione foglio	313,2x313,2 mm
	Numero tessere/foglio	144
	Spessore	4 mm
	Giunto	0÷1,2 mm
	Peso	7,8 kg/mq
	Quantità/scatola	0,98 mq
	Fogli/scatola	10

4	CARATTERISTICHE TECNICHE			
	Descrizione	Test	Valori limite	Risultato
	Resistenza agli agenti chimici	ISO 10545 - 13		Resistente
	Resistenza allo shock termico	ANSI A 137.2-2012	+15/+71°C	Resistente
	Resistenza all'abrasione (PEI)	ISO 10545 - 7	Classe 0 - 5	Classe 2
	Resistenza dei colori alla luce	DIN 51094		Resistente
	Assorbimento all'acqua	ISO 10545 - 3	E ≤ 0.5%	0
	Resistenza al gelo	ISO 10545 - 12		Resistente
	Resistenza alle macchie	ISO 10545 - 14		Resistente

5	PUNTI DI FORZA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- facilità di pulizia della superficie</li> <li>- basso spessore e peso contenuto, quindi ideale per le ristrutturazioni</li> <li>- il formato ridotto lo rende adatto al rivestimento di superfici curve: convesse, raggio 30 mm - concave, raggio 50 mm</li> </ul>

6	<b>POSA IN OPERA</b>
<b>A</b>	<p>Per un risultato ottimale, il supporto destinato alla posa del mosaico deve avere una superficie perfettamente liscia e regolare, deve essere maturo, consistente stabile e asciutto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rivestimento interno su massetto cementizio, intonaco civile: adesivo raccomandato Bisazza Ad Hoc</li> <li>- Per posa su sottofondi non cementizi: adesivo raccomandato Bisazza eGlue</li> <li>- Rivestimento esterno o in immersione o in ambienti con elevata umidità (doccia, bagno turco, biosauna, etc...): adesivo raccomandato* Bisazza Ad Hoc+Ultra</li> <li>- In caso di posa in piscina con acqua salata o termale utilizzare esclusivamente prodotti epossidici: raccomandato Bisazza Epoxy Installation kit (eGlue + Fillgel Plus UVR) ed impermeabilizzazione con guaina epossidica</li> <li>- Lavare bene le tracce di colla della carta prima della stuccatura</li> <li>- Per la posa, utilizzare una spatola con denti da 3,5 mm</li> </ul> <p>Consumo medio Bisazza Ad Hoc: 1,2 kg/mq (comprensivo di 2 mani di rasatura)                      Consumo medio Bisazza Ultra: 0,8 kg/mq                      Consumo medio Bisazza eGlue: 1,6 kg/mq (per la rasatura aggiungere 0,9 kg/mq)</p> <p>* salvo eventuali normative o protocolli specifici adottati dai singoli paesi.</p>
<b>B</b>	<p><b>Stuccatura:</b>                      Per la massima resa estetica e prestazionale, utilizzare Bisazza Fillgel Plus UVR.                      Il colore dello stucco influisce sull'aspetto estetico finale del prodotto posato.</p> <p><b>Fillgel 1104 neutro base</b> necessita di particolare attenzione durante le fasi di lavorazione, in quanto incolore e semitrasparente. Proprio per l'assenza di pigmento, l'ingiallimento dovuto all'esposizione ai raggi UV risulta nel tempo più visibile. Per questo, Fillgel 1104 neutro base <u>non va utilizzato</u> in esterno e in piscine esterne.</p> <p>Consumo medio Bisazza Fillgel Plus UVR: 1 kg/mq</p> <p><b>Per tutte le informazioni sulla posa, consultare il manuale di installazione e le schede tecniche dei prodotti.</b></p>

7	<b>MANUTENZIONE</b>
	<p>Per la manutenzione e la pulizia delle superfici in mosaico vetroso utilizzare detergenti di uso comune (tranne quelli contenenti acido fluoridrico o acido fosforico), avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua. I detersivi alcalini devono essere usati con attenzione e risciacquati velocemente. Qualsiasi prodotto per la pulizia non deve essere usato su superfici calde o esposte direttamente ai raggi del sole. Evitare l'uso di strumenti abrasivi e getti d'acqua ad alta pressione.</p>

8	<b>AVVERTENZE</b>
	<p>In attesa di essere utilizzati in cantiere, tutti i materiali devono essere stoccati al coperto, al riparo da pioggia e umidità.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Le tessere della serie Vintage non sono compatibili con quelle delle altre collezioni di mosaico Bisazza. Non possono essere utilizzate quindi per miscele o decori.</p>