

PLATINO

| 1 | DESCRIZIONE |
|----------|---|
| | <p>Il mosaico Platino è disponibile nei formati 20x20 e 10x10 mm, spessore 4 mm. Le tessere sono bisellate come quelle di tutte le altre collezioni dello stesso formato: ciò rende le tessere Platino compatibili in formato e spessore con le collezioni di mosaico vetroso Bisazza, permettendone l'utilizzo nelle miscele, sfumature e decori, facilitando così la posa in opera.</p> <p>Le tessere sono costituite da una foglia di platino al 100% inserita tra due vetri di protezione. Platino è disponibile solo nella versione da rivestimento, con superficie liscia o ondulata.</p> |

| 2 | UTILIZZI |
|----------|---|
| A | RIVESTIMENTO INTERNO |
| | parete e soffitto in genere, di qualsiasi forma e dimensione |
| B | PAVIMENTO INTERNO |
| | basso traffico (bagno residenziale) |
| C | - RIVESTIMENTO ESTERNO - PISCINE - AMBIENTI AD ELEVATA UMIDITA' (biosauna, bagno turco, pareti doccia, ecc..) |
| | - mosaico specifico per tutti gli utilizzi che richiedono una totale garanzia contro i rischi di ossidazione - si raccomanda di sostituire sempre il mosaico Oro Bis bianco con il mosaico Platino |

| 3 | MISURE E PESI | |
|-----------------------|----------------------|------------|
| Formato | 20x20 mm | 10x10 mm |
| Supporto | carta* | carta |
| Dimensione foglio | 322x322 mm | 322x322 mm |
| Numero tessere/foglio | 225 | 900 |
| Spessore | 4 mm | 4 mm |
| Giunto | ~1,57 mm | ~0,76 mm |
| Peso | 7 kg/mq | 7 kg/mq |
| Quantità/scatola | 1,03 mq | 1,03 mq |
| Fogli/scatola | 10 | 10 |

* su richiesta, disponibile montato su rete

| 4 | CARATTERISTICHE TECNICHE | | | |
|----------|---------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | Descrizione | Test | Valori limite | Risultato |
| | Resistenza agli agenti chimici | ISO 10545 - 13 | - | Resistente |
| | Resistenza allo shock termico | ANSI A 137.2-2012 | 15°-71°C | Resistente |
| | Resistenza all'abrasione (PEI) | ISO 10545 - 7 | Classe 0 - 5 | Classe 4 |
| | Resistenza dei colori alla luce | DIN 51094 | - | Resistente |
| | Assorbimento all'acqua | ISO 10545 - 3 | E ≤ 0.5% | < 0.5 |
| | Resistenza al gelo | ISO 10545 - 12 | - | Resistente |

| 5 | PUNTI DI FORZA |
|----------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - destinato ad utilizzi specifici, dove sia richiesta una totale garanzia contro i rischi di ossidazione - anche se tagliate con la pinza da mosaicista o con la flex, le tessere di mosaico Platino possono essere utilizzate in immersione, senza ossidarsi - infinite possibilità di combinazione cromatiche con le altre collezioni Bisazza per la creazione di miscele, sfumature o decori personalizzati - facilità di pulizia della superficie - basso spessore e peso contenuto ne favoriscono l'utilizzo nelle ristrutturazioni - brillantezza del colore per rifrazione - il formato ridotto lo rende adatto al rivestimento di superfici curve <ul style="list-style-type: none"> - tessere 20x20 mm incollate su carta: superficie convesse, raggio 30 mm - superfici concave, raggio 40 mm - tessere 20x20 mm incollate su rete: superficie convesse, raggio 60 mm - superfici concave, raggio 50 mm - tessere 10x10 mm incollate su carta: superficie convesse, raggio 20 mm - superfici concave, raggio 20 mm |

| 6 | POSA IN OPERA |
|----------|---|
| A | <p>Per un risultato ottimale, il supporto destinato alla posa del mosaico deve avere una superficie perfettamente liscia e regolare, deve essere maturo, consistente e stabile.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rivestimento interno su massetto cementizio, intonaco civile: adesivo raccomandato Bisazza Ad Hoc - Per posa su sottofondi non cementizi: adesivo raccomandato Bisazza eGlue - Rivestimento esterno o in immersione o in ambienti con elevata umidità (doccia, bagno turco, biosauna, etc.): adesivo raccomandato* Bisazza Ad Hoc+Ultra - In caso di posa in piscina con acqua salata o termale utilizzare esclusivamente prodotti epossidici: raccomandato Bisazza Epoxy Installation kit (eGlue + Fillgel Plus UVR) ed impermeabilizzazione con guaina epossidica - In caso di mosaico su carta, lavare bene le tracce di colla della carta prima della stuccatura - Per la posa, utilizzare una spatola con denti da 3,5 mm <p>Consumo medio Bisazza Ad Hoc: 1,2 kg/mq (comprensivo di 2 mani di rasatura) Consumo medio Bisazza Ultra: 0,8 kg/mq Consumo medio Bisazza eGlue: 1,6 kg/mq (per la rasatura aggiungere 0,9 kg/mq)</p> <p>* salvo eventuali normative o protocolli specifici adottati dai singoli paesi.</p> |
| B | <p>Stuccatura: Per la massima resa estetica e prestazionale, utilizzare Bisazza Fillgel Plus UVR. Il colore dello stucco influisce sull'aspetto estetico finale del prodotto posato.</p> <p>Fillgel 1104 neutro base necessita di particolare attenzione durante le fasi di lavorazione, in quanto incolore e semitrasparente. Proprio per l'assenza di pigmento, l'ingiallimento dovuto all'esposizione ai raggi UV risulta nel tempo più visibile. Per questo, Fillgel 1104 neutro base <u>non va utilizzato</u> in esterno e in piscine esterne.</p> <p>Consumo medio Bisazza Fillgel Plus UVR: 1,45 kg/mq</p> <p>Per tutte le informazioni sulla posa, consultare il manuale di installazione e le schede tecniche dei prodotti.</p> |

| 7 | MANUTENZIONE |
|----------|---|
| | <p>Per la manutenzione e la pulizia delle superfici in mosaico vetroso utilizzare detergenti di uso comune (tranne quelli contenenti acido fluoridrico o acido fosforico), avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua. I detersivi alcalini devono essere usati con attenzione e risciacquati velocemente. Qualsiasi prodotto per la pulizia non deve essere usato su superfici calde o esposte direttamente ai raggi del sole. Evitare l'uso di strumenti abrasivi e getti d'acqua ad alta pressione.</p> |

| 8 | AVVERTENZE |
|----------|---|
| | <p>Il colore delle tessere del mosaico non è mai perfettamente uniforme né omogeneo. Le piccole scheggiature presenti in alcune tessere sono caratteristiche del prodotto. Si precisa inoltre che non è possibile garantire la perfetta identicità di colore in caso di ordini successivi.</p> <p>In attesa di essere utilizzati in cantiere, tutti i materiali devono essere stoccati al coperto, al riparo da pioggia e umidità.</p> <p>Per piscine con vasca in vetroresina o in acciaio, contattare l'ufficio tecnico Bisazza: installation.department@bisazza.com.</p> |