

**VELOURS (VL)**

1	DESCRIZIONE
	Mosaico di vetro e smalto con superficie satinata, costituito da tessere quadrate, bisellate, in formato 20x20mm montate su rete o su carta. Velours è realizzata aggiungendo al vetro fuso delle graniglie di smalti colorati, come per la collezione Smalto (SM).

2	UTILIZZI	
A	RIVESTIMENTO INTERNO	Parete e soffitto in genere, di qualsiasi forma e dimensione, per edilizia residenziale e pubblica
B	PAVIMENTO	Traffico leggero (ambienti residenziali privati)
C	- RIVESTIMENTO ESTERNO (Parete) - PISCINE - AMBIENTI AD ELEVATA UMIDITA' (doccia, bagno turco, biosauna, etc..)	Per gli utilizzi indicati si raccomanda fortemente il mosaico incollato <u>su carta</u> .

3	MISURE E PESI	
	Formato	20x20mm
	Supporto	rete*
	Dimensione foglio	322x322mm
	Numero tessere/foglio	225
	Spessore	4 mm
	Giunto	~1,57 mm
	Peso	7 kg/mq
	Quantità/scatola	2,07 mq
	Fogli/scatola	20

\* Su richiesta, disponibile montato su carta

4.c	CARATTERISTICHE TECNICHE			
	Descrizione	Test	Valori limite	Risultato
	Assorbimento d'acqua	ISO 10545 - 3	< 0,5	0
	Resistenza agli agenti chimici	ISO 10545 - 13		resistente
	Resistenza al gelo	ISO 10545 - 12		resistente
	Resistenza alle macchie	ISO 10545 - 14		resistente
	Resistenza allo shock termico	ANSI A 137.2-2012	+15/+71°C	resistente
	Resistenza allo scivolamento	DIN 51130	R9 - R13	R10
		DIN 51097	A(12°-18°) B(18°-24°) C(+24°)	A+B
		BS 7976	>36 (low)	Wet 50 – 53

<b>5</b>	<b>PUNTI DI FORZA</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- infinite possibilità di combinazione cromatiche con le altre collezioni Bisazza per la creazione di miscele, sfumature o decori personalizzati</li> <li>- facilità di pulizia della superficie</li> <li>- basso spessore e peso contenuto, quindi ideale per le ristrutturazioni</li> <li>- intensità dei colori</li> <li>- gradevole al tatto</li> <li>- possibilità di realizzare decori personalizzati eseguiti con tessere intere e a reticolo ortogonale o con la tecnica artistica che prevede il taglio manuale della tessera</li> <li>- il formato ridotto lo rende adatto al rivestimento di superfici curve             <ul style="list-style-type: none"> <li>- tessere 20x20 mm incollate su carta: superfici convesse, raggio 30 mm - superfici concave, raggio 40 mm</li> <li>- tessere 20x20 mm incollate su rete: superfici convesse, raggio 60 mm - superfici concave, raggio 50 mm</li> </ul> </li> </ul>

<b>6</b>	<b>POSA IN OPERA</b>
<b>A</b>	<p>Per un risultato ottimale, il supporto destinato alla posa del mosaico deve avere una superficie perfettamente liscia e regolare, deve essere maturo, consistente stabile e asciutto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rivestimento su massetto cementizio, intonaco civile: adesivo raccomandato Bisazza Ad Hoc</li> <li>- Per posa su sottofondi non cementizi: adesivo raccomandato* Bisazza eGlue</li> <li>- Rivestimento esterno o in immersione o in ambienti con elevata umidità (doccia, bagno turco, biosauna, etc...): adesivo raccomandato* Bisazza Ad Hoc+Ultra</li> <li>- In caso di posa in piscina con acqua salata o termale utilizzare esclusivamente prodotti epossidici: raccomandato Bisazza Epoxy Installation kit (eGlue + Fillgel Plus UVR) ed impermeabilizzazione con guaina epossidica</li> <li>- Per la versione SHIFT è consigliato l'utilizzo di profili negli angoli e a fine parete</li> <li>- <u>Per la posa in piscina o altri ambienti con elevata umidità, si raccomanda fortemente di utilizzare mosaico incollato su carta</u></li> <li>- In caso di mosaico su carta, lavare bene le tracce di colla della carta prima della stuccatura</li> <li>- Per la posa, utilizzare una spatola con denti da 3,5 mm</li> </ul> <p>Consumo medio Bisazza Ad Hoc: 1,25 kg/mq (comprensivo di 2 mani di rasatura)          Consumo medio Bisazza Ultra: 0,8 kg/mq          Consumo medio Bisazza eGlue: 1,6 kg/mq (per la rasatura aggiungere 0,9 kg/mq)</p> <p>* salvo eventuali normative o protocolli specifici adottati dai singoli paesi.</p>
<b>B</b>	<p>Stuccatura:          Per la massima resa estetica e prestazionale, utilizzare Bisazza Fillgel Plus UVR.          Il colore dello stucco influisce sull'aspetto estetico finale del prodotto posato.</p> <p><b>Fillgel 1104 neutro base</b> necessita di particolare attenzione durante le fasi di lavorazione, in quanto incolore e semitrasparente. Proprio per l'assenza di pigmento, l'ingiallimento dovuto all'esposizione ai raggi UV risulta nel tempo più visibile. Per questo, Fillgel 1104 neutro base <u>non va utilizzato</u> in esterno e in piscine esterne.          Consumo medio Bisazza Fillgel Plus UVR: 1,45 kg/mq</p> <p><b>Per tutte le informazioni sulla posa, consultare il manuale di installazione e le schede tecniche dei prodotti.</b></p>

7	MANUTENZIONE
	<p>Per la manutenzione e la pulizia delle superfici in mosaico vetroso utilizzare detersivi di uso comune (tranne quelli contenenti acido fluoridrico o acido fosforico), avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua. I detersivi alcalini devono essere usati con attenzione e risciacquati velocemente. Qualsiasi prodotto per la pulizia non deve essere usato su superfici calde o esposte direttamente ai raggi del sole. Evitare l'uso di strumenti abrasivi e getti d'acqua ad alta pressione.</p>

8	AVVERTENZE
	<p>In attesa di essere utilizzati in cantiere, tutti i materiali devono essere stoccati al coperto, al riparo da pioggia e umidità.                      In caso di piscine con vasca in vetroresina o in acciaio, consultare l'ufficio tecnico Bisazza: <a href="mailto:installation.department@bisazza.com">installation.department@bisazza.com</a></p>