

GLOSS

1	DESCRIZIONE
	Mosaico di vetro con superficie iridescente, costituito da tessere quadrate, bisellate, nei formati 20x20mm, montate su carta o su rete.

2	UTILIZZI	
A	RIVESTIMENTO INTERNO	Parete e soffitto in genere, di qualsiasi forma e dimensione, per edilizia residenziale e pubblica
B	PAVIMENTO	Traffico leggero (ambienti residenziali privati)
C	<ul style="list-style-type: none"> - RIVESTIMENTO ESTERNO (Parete) - PISCINE - AMBIENTI AD ELEVATA UMIDITA' (doccia, bagno turco, biosauna, etc..) 	Avendo una buona resistenza all'attacco idrolitico e alcalino, può essere considerato adatto al rivestimento delle piscine. Per gli utilizzi indicati si raccomanda fortemente il mosaico incollato <u>su carta</u> . Non è adatto al rivestimento di piscine termali in genere, soprattutto quelle con acque sulfuree.

3	MISURE E PESI	
	Formato	20x20 mm
	Supporto	rete*
	Dimensione foglio	322x322 mm
	Numero tessere/foglio	225
	Spessore	4 mm
	Giunto	1,57 mm
	Peso	7 kg/mq
	Quantità/scatola	2,07 mq
	Fogli/scatola	20

* Su richiesta, disponibile montato su carta

4	CARATTERISTICHE TECNICHE			
Descrizione	Test	Valori limite	Risultato	
Assorbimento d'acqua	ISO 10545 - 3	E ≤ 0.5%	0	
Resistenza agli agenti chimici	ISO 10545 -13		resistente	
Resistenza al gelo	ISO 10545 - 12		resistente	
Resistenza dei colori alla luce	DIN 51094		resistente	
Resistenza allo shock termico	ANSI A 137.2-2012	+15/+71°C	resistente	

5	PUNTI DI FORZA
	<ul style="list-style-type: none"> - - infinite possibilità di combinazione cromatiche con le altre collezioni Bisazza per la creazione di miscele, sfumature o decori personalizzati - facilità di pulizia della superficie - basso spessore e peso contenuto ne favoriscono l'utilizzo nelle ristrutturazioni - brillantezza dei colori con effetto iridescente - gradevole al tatto - il formato ridotto lo rende adatto al rivestimento di superfici curve <ul style="list-style-type: none"> - tessere 20x20 mm incollate su carta: <ul style="list-style-type: none"> superfici convesse, raggio 30 mm - superfici concave, raggio 40 mm - tessere 20x20 mm incollate su rete: <ul style="list-style-type: none"> superfici convesse, raggio 60 mm - superfici concave, raggio 50 mm

6	POSA IN OPERA
A	<p>Per un risultato ottimale, il supporto destinato alla posa del mosaico deve avere una superficie perfettamente liscia, regolare e bianca, deve essere maturo, consistente, stabile e asciutto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rivestimento su massetto cementizio, intonaco civile: adesivo raccomandato Bisazza Ad Hoc - Per posa su sottofondi non cementizi: adesivo raccomandato Bisazza eGlue - Rivestimento esterno o in immersione o in ambienti con elevata umidità (doccia, bagno turco, biosauna, etc...): adesivo raccomandato* Bisazza Ad Hoc+Ultra - In caso di posa in piscina con acqua salata utilizzare esclusivamente prodotti epossidici: raccomandato Bisazza Epoxy Installation kit (E-Glue + Fillgel Plus UVR) ed impermeabilizzazione con guaina epossidica - <u>Per la posa in piscina o altri ambienti con elevata umidità, si raccomanda fortemente di utilizzare mosaico incollato su carta</u> - In caso di mosaico su carta, lavare bene le tracce di colla della carta prima della stuccatura - Per la posa, utilizzare una spatola con denti da 3,5 mm <p>Consumo medio Bisazza Ad Hoc: 1,25 kg/mq (comprensivo di 2 mani di rasatura) Consumo medio Bisazza Ultra: 0,8 kg/mq Consumo medio Bisazza eGlue: 1,6 kg/mq (per la rasatura aggiungere 0,9 kg/mq)</p> <p>* salvo eventuali normative o protocolli specifici adottati dai singoli paesi.</p>
B	<p>Stuccatura: Per la massima resa estetica e prestazionale, utilizzare Bisazza Fillgel Plus UVR. Il colore dello stucco influisce sull'aspetto estetico finale del prodotto posato. Fillgel 1104 neutro base necessita di particolare attenzione durante le fasi di lavorazione, in quanto incolore e semitrasparente. Proprio per l'assenza di pigmento, l'ingiallimento dovuto all'esposizione ai raggi UV risulta nel tempo più visibile. Per questo, Fillgel 1104 neutro base <u>non va utilizzato</u> in esterno e in piscine esterne. Consumo medio Bisazza Fillgel Plus UVR: 1,45 kg/mq</p> <p>Per tutte le informazioni sulla posa, consultare il manuale di installazione e le schede tecniche dei prodotti.</p>

7	MANUTENZIONE
	<p>Per la manutenzione e la pulizia delle superfici in mosaico vetroso utilizzare detergenti di uso comune (tranne quelli contenenti acido fluoridrico o acido fosforico), avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua. I detersivi alcalini devono essere usati con attenzione e risciacquati velocemente. Qualsiasi prodotto per la pulizia non deve essere usato su superfici calde o esposte direttamente ai raggi del sole. Evitare l'uso di strumenti abrasivi e getti d'acqua ad alta pressione.</p>

8	AVVERTENZE
	<p>In attesa di essere utilizzati in cantiere, tutti i materiali devono essere stoccati al coperto, al riparo da pioggia e umidità. In caso di piscine con vasca in vetroresina o in acciaio, consultare l'ufficio tecnico Bisazza: installation.department@bisazza.com.</p>