

ULTRA

1	DESCRIZIONE
	<p>Lattice adesivo elasticizzante da miscelare esclusivamente con BISAZZA Ad Hoc per migliorare le caratteristiche del prodotto. ULTRA miscelato con Ad Hoc crea un impasto cremoso e rende il prodotto indurito deformabile e flessibile. L'adesivo ottenuto dalla miscela di ULTRA con Ad Hoc è di classe C2TE S2 (secondo EN12004), a scivolamento verticale nullo a tempo aperto allungato.</p> <p>Il legante polimerico disperso in acqua equivale al 21% del prodotto.</p>

2	UTILIZZO
	<p>ULTRA è formulato per consentire l'incollaggio del mosaico BISAZZA su sottofondi soggetti a elevati sbalzi di temperatura in interni o esterni grazie alla sua particolare resistenza alle intemperie e al gelo. ULTRA miscelato con Ad Hoc migliora l'adesione su sottofondi minerali assorbenti e non, ed è utilizzabile su massetti riscaldati, balconi, terrazzi, calcestruzzo prefabbricato, su facciate esterne e in piscina*.</p> <ul style="list-style-type: none"> - miscelato con Ad Hoc crea un impasto cremoso - rende il prodotto indurito deformabile e flessibile - scivolamento verticale nullo a tempo aperto allungato <p>* ad esclusione dei paesi che fanno riferimento a normative o protocolli specifici per queste applicazioni</p>

3	CARATTERISTICHE TECNICHE	
	Rapporto di miscelazione	15 kg di AD HOC + 9.5 kg di ULTRA
	Classificazione secondo EN 12004/12002	C2TE S2
	Temperatura di applicazione	da +5°C a +25°C
	Tempo aperto	circa 30 minuti
	Lavorabilità	circa 60 minuti
	Pedonabilità	dopo 7 ore
	Spessore adesivo	da 1 a 10 mm.
	Stuccatura	dopo 24 ore
	Temperatura di esercizio	da -20°C a +80°C
	Messa in esercizio	dopo 20 giorni per vasche, piscine ed esterni

NOTE: I dati sono rilevati alla temperatura di +23°C e 50% di umidità dell'aria. Temperature superiori o inferiori accorciano o allungano i tempi indicati.

4	ISTRUZIONI D'USO
	<p>Agitare bene prima dell'uso. Preparare il collante Ad Hoc seguendo le istruzioni riportate nella confezione, sostituendo completamente l'acqua con il lattice ULTRA. Versare ULTRA in un recipiente pulito, aggiungere Ad Hoc e miscelare intensivamente con un agitatore adeguato fino ad ottenere una malta priva di grumi. Dopo la miscelazione lasciar maturare l'impasto per circa 3 minuti. Dopo di che rimescolare brevemente. Non aggiungere acqua. Non usare Ad Hoc + Ultra se il sottofondo ha una temperatura inferiore ai +5°C o superiore ai +25°C ed in caso di clima particolarmente ventoso.</p>

5 IMMAGAZZINAGGIO		
	Conservazione	Conservare in ambiente asciutto, nelle confezioni originali chiuse a temperature non superiori a 30°C. Teme il gelo. La data di scadenza del prodotto è riportata sulla confezione.
	Confezioni	Tanica da 9,5 kg

6 CONSUMO		
	Posa (spatola da 3,5mm)	0,8 kg/mq
	Posa (spatola da 5mm)	1,05 kg/mq

I consumi sono riferiti al prodotto correttamente miscelato con Ad Hoc

7 AVVERTENZE	
	<ul style="list-style-type: none"> - Non utilizzare con temperature del sottofondo inferiori a +5°C e superiori a 25°C - Attendere almeno 20 giorni dall'ultimazione della posa prima di mettere il rivestimento a contatto (anche accidentale) con l'acqua. - È sconsigliabile la posa su intonaco fine liscio al civile - In caso di sottofondi particolarmente assorbenti o sfarinanti è raccomandabile applicare prima un primer adatto al caso specifico. - Non adatto alla posa su sottofondi a base di gesso se non adeguatamente primerizzati e consolidati - Per la posa su massetti riscaldati devono essere rispettate le condizioni prescritte dal fornitore del riscaldamento a pavimento. - Non adatto in piscina con acqua salata o termale.

8 AVVERTENZE DI SICUREZZA	
	<p>Non lasciare essiccare ULTRA sulla pelle. Rimuovere la dispersione asciutta con acqua e sapone. Proteggere gli occhi in caso di pericolo di schizzi.</p> <p>Consultare la scheda di sicurezza Bisazza Ultra e l'etichetta del prodotto prima dell'uso.</p> <p>Il legante polimerico disperso in acqua equivale al 21% del prodotto. Il legante polimerico disperso è un polimero stirene acrilico che secondo la direttiva CE 67/548/CEE o 1999/45/CE non viene individuato da nessun pericolo specifico, salvo che non vengano rispettate le indicazioni per lo stoccaggio e per la manipolazione.</p> <p>Non essendo un prodotto pericoloso, non sono necessarie, secondo la normativa europea, particolari diciture.</p>

NOTA: Le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate sono frutto dell'esperienza Bisazza, ma si devono ritenere, in ogni caso, puramente indicative. Si consiglia, prima di adoperare il prodotto, di verificare se esso è adatto all'impiego previsto. L'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.