

GLOSS

| 1 | DESCRIZIONE |
|----------|---|
| | Mosaico di vetro con superficie iridescente, costituito da tessere quadrate, bisellate, dimensione 20x20mm, montate su carta o su rete. |

| 2 | UTILIZZI |
|----------|--|
| A | RIVESTIMENTO INTERNO |
| B | PAVIMENTO INTERNO |
| C | - RIVESTIMENTO ESTERNO (Parete) - PISCINE - AMBIENTI AD ELEVATA UMIDITA' (bagno turco, biosauna, etc..) |

Parete e soffitto in genere, di qualsiasi forma e dimensione, per edilizia residenziale e pubblica

Traffico leggero (ambienti residenziali privati)

Avendo una buona resistenza all'attacco idrolitico e alcalino, può essere considerato adatto al rivestimento delle piscine.
Per gli utilizzi indicati si raccomanda fortemente il mosaico incollato su carta.
Non è adatto al rivestimento di piscine termali in genere, soprattutto quelle con acque sulfuree.

| 3 | MISURE E PESI |
|-----------------------|----------------------|
| Formato | 20x20 mm |
| Supporto | rete* |
| Dimensione foglio | 322x322 mm |
| Numero tessere/foglio | 225 |
| Spessore | 4 mm |
| Giunto | 1,57 mm |
| Peso | 7 kg/mq |
| Quantità/scatola | 2,07 mq |
| Fogli/scatola | 20 |

* Su richiesta, disponibile montato su carta

| 4 | CARATTERISTICHE TECNICHE | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Descrizione | Test | Valori limite | Risultato |
| Assorbimento d'acqua | ISO 10545 - 3 | E ≤ 0.5% | < 0.5 |
| Resistenza agli agenti chimici | ISO 10545 -13 | | resistente |
| Resistenza al gelo | ISO 10545 - 12 | | resistente |
| Resistenza dei colori alla luce | DIN 51094 | | resistente |
| Resistenza allo shock termico | ANSI A 137.2-2012 | +15/+71°C | resistente |
| Resistenza allo scivolamento | DIN 51097 | A(12°-18°) B(18°-24°) C(+24°) | A |

| 5 | PUNTI DI FORZA |
|----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - infinite possibilità di combinazione cromatiche con le altre collezioni Bisazza per la creazione di miscele, sfumature o decori personalizzati - facilità di pulizia della superficie - basso spessore e peso contenuto ne favoriscono l'utilizzo nelle ristrutturazioni - brillantezza dei colori con effetto iridescente - gradevole al tatto - il formato ridotto lo rende adatto al rivestimento di superfici curve <ul style="list-style-type: none"> - tessere 20x20 mm incollate su carta: superficie convessa, raggio 30 mm - superficie concava, raggio 40 mm - tessere 20x20 mm incollate su rete: superficie convessa, raggio 60 mm - superficie concava, raggio 50 mm |

| 6 | POSA IN OPERA |
|----------|---|
| A | <p>Per un risultato ottimale, il supporto destinato alla posa del mosaico deve avere una superficie perfettamente liscia, regolare e bianca, deve essere maturo, consistente, stabile e asciutto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rivestimento su massetto cementizio, intonaco civile: adesivo raccomandato Bisazza Ad Hoc+Ultra* - Per posa su sottofondi non cementizi: adesivo raccomandato Bisazza eGlue - Per la posa in piscina, Bisazza raccomanda l'utilizzo di Pool Installation System (collante Ad Hoc+Ultra e stucco epossidico Pool eGrout) - In caso di posa in piscina con acqua salata utilizzare esclusivamente prodotti epossidici: raccomandato Bisazza Epoxy Pool Installation System (collante epossidico eGlue + stucco epossidico Pool eGrout) ed impermeabilizzazione con guaina epossidica - <u>Per la posa in piscina o altri ambienti con elevata umidità, si raccomanda fortemente di utilizzare mosaico incollato su carta</u> - In caso di mosaico su carta, lavare bene le tracce di colla della carta prima della stuccatura - Per la posa, utilizzare una spatola con denti da 3,5 mm. N.B. La spatola tende a consumarsi per attrito; è importante mantenere lo spessore corretto dei denti per tutta la durata della posa, ripristinandolo con il flex, se necessario. <p>Consumo medio Bisazza Ad Hoc: 1,25 kg/mq (comprensivo di 2 mani di rasatura) Consumo medio Bisazza Ultra: 0,8 kg/mq Consumo medio Bisazza eGlue: 1,6 kg/mq (per la rasatura aggiungere 0,9 kg/mq)</p> <p>* salvo eventuali normative o protocolli specifici adottati dai singoli paesi.</p> |
| B | <p>Stuccatura Per la massima resa estetica e prestazionale, utilizzare Bisazza Fillgel Plus. Il colore dello stucco influisce sull'aspetto estetico finale del prodotto posato.</p> <p>Fillgel 1104 neutro base necessita di particolare attenzione durante le fasi di lavorazione, in quanto incolore e semitrasparente. Proprio per l'assenza di pigmento, l'ingiallimento dovuto all'esposizione ai raggi UV risulta nel tempo più visibile. Per questo, Fillgel 1104 neutro base <u>non va utilizzato</u> in esterno e in piscine esterne. Per utilizzo in piscina ed esterno, Bisazza propone lo stucco epossidico Pool eGrout.</p> <p>Consumo medio Bisazza Fillgel Plus: 1,45 kg/mq Consumo medio Bisazza Pool eGrout: 1,35 kg/mq</p> <p>Per tutte le informazioni sulla posa, consultare il manuale di installazione e le schede tecniche dei prodotti.</p> |
| 7 | MANUTENZIONE |
| | <p>Per la manutenzione e la pulizia delle superfici in mosaico vetroso utilizzare detergenti di uso comune (tranne quelli contenenti acido fluoridrico o acido fosforico), avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua. I detersivi alcalini devono essere usati con attenzione e risciacquati velocemente. Qualsiasi prodotto per la pulizia non deve essere usato su superfici calde o esposte direttamente ai raggi del sole. Evitare l'uso di strumenti abrasivi e getti d'acqua ad alta pressione.</p> |
| 8 | AVVERTENZE |
| | <p>Il colore delle tessere del mosaico non è mai perfettamente uniforme né omogeneo. Le piccole scheggiature presenti in alcune tessere sono caratteristiche del prodotto. Si precisa inoltre che non è possibile garantire la perfetta identicità di colore in caso di ordini successivi.</p> <p>In attesa di essere utilizzati in cantiere, tutti i materiali devono essere stoccati al coperto, al riparo da pioggia e umidità.</p> <p>In caso di piscine con vasca in vetroresina o in acciaio, consultare l'ufficio tecnico Bisazza: installation.department@bisazza.com.</p> |