

## AD HOC

1	DESCRIZIONE
	<p>Composto cementizio bianco ad alte prestazioni, a scivolamento verticale nullo, per la posa di rivestimenti e pavimenti in mosaico vetroso Bisazza.</p> <p>Miscelato con il lattice Ultra, Ad Hoc viene classificato C2TES2; Ad Hoc utilizza le nano-tecnologie che gli conferiscono alta flessibilità facilitando le operazioni di posa.</p>

2	UTILIZZO
	<p>Ad Hoc miscelato con il lattice Bisazza Ultra è adatto per la posa del mosaico di vetro Bisazza a rivestimento e pavimento, su pavimenti riscaldanti, massetti cementizi, massetti a secco e in calcestruzzo anche poroso. Adatto anche per esterni e piscine (ad esclusione dei paesi che fanno riferimento a normative o protocolli specifici per queste applicazioni).</p> <p>Supporti compatibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- supporti cementizi (calcestruzzo, intonaco grezzo lisciato o massetto)</li> <li>- cartongesso trattato con primer</li> <li>- Impermeabilizzazioni compatibili</li> <li>- sovrapposizioni e rivestimenti preesistenti di piastrelle o mosaico.</li> </ul>

3	CARATTERISTICHE TECNICHE	AD HOC + ULTRA
	Classificazione secondo la norma UNI EN 12004	C2TE S2
	Temperatura di applicazione	da +5°C a +25 °C
	Tempo aperto	30 minuti circa
	Lavorabilità	60 minuti circa
	Pedenabilità	dopo 7 ore
	Stuccatura	dopo 24 ore
	Utilizzo	dopo 20 giorni
	Rapporto di miscelazione	2,7 kg di AD HOC + 1,75 kg di ULTRA 15 kg di AD HOC + 9.5 kg di ULTRA
	Temperatura di esercizio	da -20°C a +80°C
	Altre caratteristiche:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- di colore bianco assoluto che non modifica la tonalità originale del mosaico vetroso Bisazza</li> <li>- impasto cremoso e facilmente lavorabile</li> <li>- elevata tissotropia: applicato in verticale o su soffitto non cola ed impedisce lo scivolamento del mosaico</li> <li>- come sopra indicato, il tempo aperto ed il tempo di registrabilità sono particolarmente idonei alle operazioni di posa del mosaico</li> </ul>	
	<b>IL PRODOTTO È SOGGETTO ALLA MARCATURA "CE"</b>	

**NOTE:** I dati sopra indicati sono stati rilevati ad una temperatura di +23°C e 50% di umidità. Temperature più elevate riducono sensibilmente i tempi sopra indicati.

4	PRESTAZIONI ADHOC+ULTRA CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 12004:2007 + A1:2012	
	Adesione a trazione iniziale	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
	Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
	Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
	Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
	Reazione al fuoco	A2/A2fl

5 IMMAGAZZINAGGIO		
Conservazione	Conservare in ambiente fresco e asciutto nelle confezioni originali chiuse. Tempo di conservazione: 18 mesi. La data di scadenza è riportata sulla confezione.	
	Sacco da 2,7 kg Sacco da 15 kg	

6 ISTRUZIONI D'USO		
	<p>Per una buona esecuzione si consiglia di lavorare con temperatura ambiente compresa tra +5°C e +30°C. Non usare Ad Hoc + Ultra se il sottofondo ha una temperatura inferiore ai 5°C. Attenzione: se la temperatura supera i 25°C e se il clima è particolarmente ventoso, qualunque sia la temperatura, i tempi di lavorabilità del composto si riducono sensibilmente.</p> <p><b>Preparazione dei supporti:</b> I supporti devono essere lisci, planari, consistenti, asciutti e perfettamente puliti. I supporti in gesso ed i massetti in anidrite devono essere perfettamente asciutti e trattati con un <i>primer</i> apposito.</p> <p><b>Preparazione dell'impasto:</b> Miscelare Ad Hoc con la corretta quantità di ULTRA (vedi "Rapporto di miscelazione" al paragrafo 3) fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l'impasto per circa 3 minuti, mescolare e quindi procedere con la stesura.</p> <p><b>Stesura dell'impasto:</b> Per la rasatura utilizzare la parte liscia della spatola; per applicazione del collante, utilizzare la spatola dentata Bisazza da 3,5 o 5 mm (in caso di mosaico 5X5).</p>	

7 CONSUMO		
	Sacco da 2,7 kg	Sacco da 15 kg
Posa (spatola da 3,5mm)	1,350 kg/m <sup>2</sup> *	1,250 kg/m <sup>2</sup> *
Posa (spatola da 5mm)	1,750 kg/m <sup>2</sup> *	1,650 kg/m <sup>2</sup> *
Posa (spatola da 1cm**)	-	2,100 kg/m <sup>2</sup>

\*I consumi riportati nella tabella comprendono due mani di rasatura da 1 mm

\*\* solo per la posa di ceramica e Cementiles

8 AVVERTENZE		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ad Hoc va miscelato esclusivamente con il lattice Bisazza Ultra, e non con altri lattici presenti in commercio.</li> <li>- È sconsigliata la posa su intonaco fine lasciato al civile</li> <li>- In caso di sottosuoli particolarmente assorbenti o sfarinanti è raccomandabile applicare prima un primer consolidante adatto al caso specifico</li> <li>- Non adatto alla posa su sottosuoli a base di gesso se non adeguatamente primerizzati e consolidati</li> <li>- Non adatto in piscina con acqua salata o termale (collante raccomandato: Bisazza eGlue).</li> <li>- Non adatto alla posa di mosaico trasparente o semitrasparente in piscina o ambienti umidi (collante raccomandato: Bisazza eGlue).</li> <li>- L'acqua della piscina deve avere un valore del pH compreso tra 6,5 e 7,6, un valore di calcio tra 60-120 mg/l e una capacità acida tra 1,6-2,4 mmol/l.</li> <li>- Attendere almeno venti giorni dall'ultimazione della posa prima di mettere il rivestimento a contatto con l'acqua.</li> <li>- Conservare Ad Hoc in luogo fresco e asciutto</li> </ul>	

<b>9</b>	<b>AVVERTENZE DI SICUREZZA</b>
	<p>IRRITANTE: contiene cemento a basso contenuto di cromato.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prodotto a uso professionale.</li><li>- Tenere fuori dalla portata dei bambini.</li><li>- Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.</li><li>- Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.</li><li>- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.</li><li>- Usare indumenti protettivi, guanti adatti e proteggersi gli occhi.</li><li>- Se ne consiglia l'uso in ambienti ben ventilati.</li></ul> <p>Prima dell'uso consultare le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza.</p> <p>La scheda di sicurezza è disponibile con documento separato.</p>

**NOTA:** Le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate sono frutto dell'esperienza Bisazza, ma si devono ritenere, in ogni caso, puramente indicative. Si consiglia, prima di adoperare il prodotto, di verificare se esso è adatto all'impiego previsto. L'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Per ulteriori nozioni o per cicli specifici e/o applicazioni particolari, consultare l'ASSISTENZA TECNICA.