

5X5

1	DESCRIZIONE
	<p>Mosaico di vetro, costituito da tessere di formato 50x50mm, bisellate, montate su fogli di carta.</p> <p>La collezione 5X5 è costituita da alcuni colori della serie Smalto (SM), realizzata aggiungendo al vetro fuso delle graniglie di smalti colorati, e altri della serie Le Gemme (GM), realizzata aggiungendo al vetro fuso delle graniglie di smalti colorati e Avventurina.</p>

2	UTILIZZI	
A	RIVESTIMENTO INTERNO	parete e soffitto in genere, di qualsiasi forma e dimensione, per edilizia residenziale e pubblica
B	PAVIMENTO INTERNO	traffico leggero (pavimento di bagni residenziali)
C	- RIVESTIMENTO ESTERNO - PISCINE - AMBIENTI AD ELEVATA UMIDITA' (doccia, bagno turco, biosauna, etc..)	<u>non adatto</u>

3	MISURE E PESI	
	Formato	50x50mm
	Supporto	carta
	Dimensione foglio	310x310mm
	Numero tessere/foglio	36
	Spessore	4,5 mm
	Giunto	~2 mm
	Peso	9 kg/mq
	Quantità/scatola	0,96 mq
	Fogli/scatola	10

4	CARATTERISTICHE TECNICHE			
	Descrizione	Test	Valori limite	Risultato
	Assorbimento d'acqua	ISO 10545 - 3	$E \leq 0.5\%$	< 0.5
	Resistenza agli agenti chimici	ISO 10545 -13		resistente
	Resistenza al gelo	ISO 10545 - 12		resistente
	Resistenza dei colori alla luce	DIN 51094		resistente
	Resistenza allo shock termico	ANSI A 137.2-2012	+15/+71°C	resistente

5	PUNTI DI FORZA
	<ul style="list-style-type: none"> - il formato 5x5 cm delle tessere rende più evidenti le striature di smalto e di Avventurina all'interno di ogni singola tessera rispetto al formato 20x20 mm, rendendo più prezioso il prodotto - facilità di pulizia della superficie - basso spessore e peso contenuto, quindi ideale per le ristrutturazioni - brillantezza dei colori - gradevolezza al tatto - rivestimento di superfici curve: convesse, raggio 150 mm - concave, raggio 90 mm

6	POSA IN OPERA
A	<p>Per un risultato ottimale, il supporto destinato alla posa del mosaico deve avere una superficie perfettamente liscia e regolare, deve essere maturo, consistente stabile e asciutto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rivestimento su massetto cementizio, intonaco civile: adesivo raccomandato Bisazza Ad Hoc - Per posa su sottofondi non cementizi: adesivo raccomandato Bisazza eGlue - Per la posa, utilizzare una spatola con denti da 5 mm - Lavare bene le tracce di colla della carta prima della stuccatura <p>Consumo medio Bisazza Ad Hoc: 1,65 kg/mq Consumo medio Bisazza eGlue: 2,4 kg/mq (per la rasatura aggiungere 0,9 kg/mq)</p>
B	<p>Stuccatura: Per la massima resa estetica e prestazionale, utilizzare Bisazza Fillgel Plus UVR. Il colore dello stucco influisce sull'aspetto estetico finale del prodotto posato.</p> <p>Fillgel 1104 neutro base necessita di particolare attenzione durante le fasi di lavorazione, in quanto incolore e semitrasparente. Proprio per l'assenza di pigmento, l'ingiallimento dovuto all'esposizione ai raggi UV risulta nel tempo più visibile. Per questo, Fillgel 1104 neutro base <u>non va utilizzato</u> in esterno e in piscine esterne.</p> <p>Consumo medio Bisazza Fillgel Plus UVR: 1,45 kg/mq</p> <p>Per tutte le informazioni sulla posa, consultare il manuale di installazione e le schede tecniche dei prodotti.</p>

7	MANUTENZIONE
	<p>Per la manutenzione e la pulizia delle superfici in mosaico vetroso utilizzare detergenti di uso comune (tranne quelli contenenti acido fluoridrico o acido fosforico), avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua. I detersivi alcalini devono essere usati con attenzione e risciacquati velocemente. Qualsiasi prodotto per la pulizia non deve essere usato su superfici calde o esposte direttamente ai raggi del sole. Evitare l'uso di strumenti abrasivi e getti d'acqua ad alta pressione.</p>

8	AVVERTENZE
	<p>In attesa di essere utilizzati in cantiere, tutti i materiali devono essere stoccati al coperto, al riparo da pioggia e umidità.</p>